

HETEROGENICZNA
WYKŁADZINA WINYLOWA

**Accent Excellence
70 Topaz**

DANE TECHNICZNE	NORMY	Accent Excellence 70 Topaz
Klasyfikacja		
Klasa użytkowa	ISO 10874 (EN 685)	Klasy:
	Komercyjna	34
	Przemysłowa	43
CHARAKTERYSTYKA		
Grubość całkowita	ISO 24346 (EN 428)	2.50mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340 (EN 430)	0.70mm
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	2900g/m ²
Zabezpieczenie powierzchni	-	TopClean
Grupa ścieralności	EN 660-2	Grupa T: ≤ 2mm ³
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE		
Wgniecenie resztkowe	Średnia wartość zmierzona	≤ 0.10mm
	ISO 24343-1 (EN 433)	
Reakcja na ogień	EN 13501-1	C _f s1
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10
	EN 13893	μ ≥ 0.30
Stabilność wymiarów	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0.10%
Oddziaływanie nóżek mebli	EN 424	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918 (EN 425)	Brak uszkodzeń
Zwijanie pod wpływem ciepła	ISO 23999 (EN 434)	≤ 8mm
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	≤ 2kV
	EN 1081	R1 > 10 ⁹ Ω
Odporność chemiczna	ISO 26987 (EN 423)	Bardzo dobra
Higiena	-	Dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania infekcji
Przewodzenie ciepłe	EN 12667/	0.02m ² K/W
Ogrzewanie podłogowe	DIN 52612	Odpowiednia
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Redukcja dźwięków	EN ISO 10140-8 EN ISO 717/2	13dB
Forma dostawy		
Forma dostawy	ISO 24341 (EN 426)	ok. 24mb x 2/3/4m
Kolory		
Kolory		Clic: 13 Wood: 11

Stan na marzec 2015. Powyższe informacje mogą ulec zmianie.