



Centre de Recherches
et d'Etudes Techniques
du Tapis

Résumé du rapport d'essai CRET n°RL 2012/057

Date	13/03/2012	Echantillon reçu le	28/02/2012
Nom de la qualité	GABARDINE	Fabricant / demandeur	BALSAN
Type de fabrication	M6 : touffetée	Type de surface	A8 : velours coupé/bouclé
Premier dossier	P1 : tissé polypropylène	Deuxième dossier	S8: tissé synthétique
Coloris	C2 : à dessins	Dimensions	En lés
Composition fibreuse couche d'usage	F1 : 100% polyamide	Type de fil	BCF
Epaisseur totale (mm)	7,8	Epaisseur de velours utile (mm)	5,4
Masse totale de la moquette (g/m ²)	1895	Masse de velours utile (g/m ²)	736
Masse volumique du velours de surface (g/cm ³)	0,136	Nombre de touffes (m ²)	202 800
Défilage	--	Perte de masse (%) à l'essai Lisson	0
Essai tambour : court terme	4	Essai tambour : long terme	3
Comportement en fonction du changement d'aspect	23/32	Comportement à l'usure (I _{TR})	23/32
Essai effectué sur thibaude	non	Comportement à l'usure (W _i)	
Classe d'usage	23/32	Classe de confort	LC3
Exigences supplémentaires, s'il y a lieu			
Aptitude à l'emploi sous les chaises à roulettes	A : usage intensif	Aptitude à l'emploi dans les escaliers	--
Résistance à l'effilochage	--	Résistance thermique	--
Isolation aux bruits de choc ΔLw	--	Absorption acoustique αW	--
Essai du marcheur	--	Aptitude à l'emploi sur plancher chauffant	--
Résistance verticale	--	Résistance horizontale	--
Aptitude à l'emploi dans des conditions humides occasionnelles	--		--

Le fabricant garantit que la qualité testée est conforme aux exigences de base pour la solidité des teintures et pour la masse linéique. Les propriétés d'usage, mentionnées dans le résumé, sont valables pour les échantillons testés. Le fabricant doit garantir que les tolérances de production sur les caractéristiques comme mentionnées dans EN1307, soient respectées.

Le Responsable des Essais
David VANDIERDONCK

Pour la SARL C.R.E.T
Le Directeur Technique
Marc WELCOMME